

**Pbro. GUSTAVO WATSON MARRÓN.**  
**Director del Archivo Histórico.**  
**PRESENTE**

Hago entrega del informe de restauración y registro fotográfico del libro:

- Libro de Actas de Cabildo de 1813 a 1817.  
Caja 309 exp. 2 ó libro 2.

El cual detalla los procesos de restauración efectuados.

El tratamiento realizado consistió en los siguientes procesos:

- Documentación fotográfica antes y después de tratamiento.
- Limpieza en seco de todas las hojas.
- Lavado y desacidificación.
- Tratamiento especial en algunas manchas.
- Laminado doble en las hojas más destruidas y frágiles.
- Reintegración de faltantes, manual y mecánica.
- Unión de roturas.
- Reforzado de dobleces.
- Prensado.
- Reproducción de la costura original.

De la cubierta de piel:

- Limpieza, tratamiento especial en algunas manchas, hidratación, reposición del faltante en la parte superior del lomo.
- Confeción de los elementos de cierre.

**OBSERVACIÓN:**

El objetivo principal es la conservación del documento, se recomienda manipular el libro con cuidado.

  
ATTE. Verónica Garabito Yáñez.  
México D.F. 11 de Agosto del 2009.

**Pbro. GUSTAVO WATSON MARRÓN.**  
**Director del Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe.**  
**PRESENTE**

Hago entrega del informe de restauración y registro fotográfico del libro:

- Libro de Actas de Cabildo que va de 1817 a 1821.
- Hojas: 198
- Caja 310 exp.1 ó libro 1.

El cual detalla los procesos de restauración efectuados.

El tratamiento realizado consistió en los siguientes procesos:

- Documentación fotográfica antes y después de tratamiento.
- Limpieza en seco de todas las hojas.
- Lavado y desacidificación.
- Tratamiento especial en algunas manchas.
- Laminado doble en las hojas más destruidas y frágiles.
- Reintegración de faltantes, manual y mecánica.
- Unión de roturas.
- Reforzado de dobleces.
- Prensado.
- Reproducción de la costura original.

De la cubierta de piel:

- Limpieza, tratamiento especial en algunas manchas, hidratación, injerto de piel en dos esquinas de la pasta.
- Confección de los elementos de cierre.

**OBSERVACIÓN:**

El objetivo principal es la conservación del documento, se recomienda manipular el libro con cuidado.

  
ATTE. Verónica Garabito Yáñez.  
México D.F. 29 de Septiembre del 2009.

**Pbro. GUSTAVO WATSON MARRÓN.**  
**Director del Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe.**  
**PRESENTE**

Hago entrega del informe de restauración y registro fotográfico del libro:

- Libro de Actas de Cabildo que va de 1836 a 1838.
- Hojas: 198
- Caja 311 exp.1 ó libro 1.

El cual detalla los procesos de restauración efectuados.

El tratamiento realizado consistió en los siguientes procesos:


- Documentación fotográfica antes y después de tratamiento.
- Limpieza en seco de todas las hojas.
- Lavado y desacidificación.
- Tratamiento especial en algunas manchas.
- Reintegración de faltantes, manual y mecánica.
- Laminado doble en todas las hojas de la parte media baja.
- Unión de roturas.
- Reforzado de dobleces.
- Prensado.
- Reproducción de la costura original.

De la cubierta de piel:

- Limpieza, tratamiento especial en la mancha, hidratación, injerto de piel a lo largo de la tapa anterior.
- Confección de los elementos de cierre.

**OBSERVACIÓN:**

El objetivo principal es la conservación del documento, se recomienda manipular el libro con cuidado.

  
ATTE. Verónica Garabito Yáñez.  
México D.F. 24 de noviembre del 2009.

**Pbro. GUSTAVO WATSON MARRÓN.**  
**Director del Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe.**  
**PRESENTE**

Hago entrega del informe de restauración y registro fotográfico del libro:

- Libro de Actas de Cabildo que va de 1846 a 1852.
- Hojas: 299
- Caja 312 exp. 3 ó libro 3

El cual detalla los procesos de restauración efectuados.

El tratamiento realizado consistió en los siguientes procesos:

- Documentación fotográfica antes y después de tratamiento.
- Limpieza en seco de todas las hojas.
- Lavado y desacidificación.
- Tratamiento especial en algunas manchas.
- Reintegración de faltantes, manual y mecánica.
- Laminado total y parcial en las hojas más destruidas y frágiles.
- Unión de roturas.
- Reforzado de dobleces.
- Prensado.
- Reproducción de la costura original.

De la cubierta de piel:

- Limpieza, tratamiento especial en algunas manchas, hidratación, injerto de piel en la tapa.
- Confección de los elementos de cierre.

**OBSERVACIÓN:**

El objetivo principal es la conservación del documento, se recomienda manipular el libro con cuidado.

  
ATTE. Verónica Garabito Yáñez.  
México D.F. 26 de Enero del 2010